



S355J2

UNI EN 10025-2 W.Nr. 1.0577



NORME E INDICAZIONI

Norm. Acciaio **UNI EN 10025-2**

Sigla **S355J2**

W.NR. **1.0577**

Afnor - Aisi - Din

Stato di Fornitura/Simbologia **NATURALE / + U**

COMPOSIZIONE CHIMICA

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	V	Pb
≤ 0,22	≤ 0,55	≤ 1,60	≤ 0,025	≤ 0,025	/	/	/	≤ 0,55	/

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Diam.	Spess.	Re/Rp Min. N/mm ²	Rm N/mm ²	A Min. %	Z Min. %	KV J min T -20°C	HB DI FORNITURA
/	/	315	450 - 600	18	/	27 /	/

CARATTERISTICHE E IMPIEGHI

Acciaio da costruzione, saldabile per impiego ad uso generale. Resilienza certificata a -20°.

GAMMA



TONDI

PIATTI

QUADRI

LAMIERE

ESAGONI

SEDE DI VICENZA
via M. D'Azeglio 43/45
Altavilla Vicentina VI Italia
T. +39 0444 339 711

FILIALE DI BARI
Via dei Gladioli 6
70026 Modugno BA Italia
T. +39 080 531 4928

FILIALE DI MILANO
Via Bizzozzero, 82
Cormano MI Italia
T. +39 02 663 022 43